TECTYL BODYSAFE -Spray-

Beschreibung

TECTYL BODYSAFE -Spray- ist ein lösungsmittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachs/Bitumen-Basis, das in einer Aerosol-Sprühdose geliefert wird.
TECTYL BODYSAFE -Spray- kann auf dem Fahrzeugunterboden aufgetragen werden.
TECTYL BODYSAFE -Spray- trocknet zu einem relativ festen, schwarzen, elastischen, widerstandsfähigen Film aus.

Typische Eigenschaften

Treibmitteltyp:	Propan/Butan.	
Flammpunkt; PMCC:	< 0	℃
Empfohlene Trockenschichtdicke	250	µm min.
Flüchtige organische Inhaltsstoffe (VOC) (ASTM D-3960)	525	g/l

Beschleunigte Korrosionsprüfungen:
bei durchschn. empfohlener Trockenfilmdicke

Salzsprühnebel; 5 % NaCl bei 35 ℃; DIN 50 021 (ASTM B-117) (DIN 1623 Stahlblech)	40	Tage
Rel. Feuchtigkeit; 100 %; bei 40 ℃; DIN 50 017-KK (DIN 1623 Stahlblech)	100	Tage

Die hier enthaltenen Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Empfehlungen oder Vorschläge werden ohne jegliche Garantien bzw. Zusicherungen hinsichtlich der Ergebnisse gemacht. Wir empfehlen, dass Sie diese Empfehlungen und Vorschläge vor dem Einsatz in Ihrem eigenen Labor erproben. Unsere Verantwortlichkeit bezüglich Forderungen aufgrund von Garantieverletzungen, Fahrlässigkeit oder anderen Ursachen beschränkt sich auf den Kaufpreis des Materials. Keine Aussage in dieser Unterlage darf als Genehmigung zur Anwendung eines Patents im Besitz von Ashland verstanden werden.

TECTYL BODYSAFE -Spray-

Oberflächenvorbereitung:

Die maximale Leistung von **TECTYL BODYSAFE -Spray-** kann nur erzielt werden, wenn die zu schützenden Metalloberflächen sauber, trocken sowie frei von Rost, Öl und Walzzunder sind. Valvoline empfiehlt eine Metallsubstrattemperatur von 10-35 ℃ bei Anwendung des Produkts.
Ein direkter Kontakt des Produkts mit PVC ist wegen möglicher Materialunverträglichkeit zu vermeiden.

Anwendung:

TECTYL BODYSAFE -Spray- bietet maximale Leistung, wenn es bei einer Umgebungs- und Produkttemperatur von 10-25 ℃ gesprüht wird. Die Dose mit **TECTYL BODYSAFE -Spray-** vor der Benutzung gut schütteln und in einem Abstand von ungefähr 25 cm vom der Oberfläche sprühen.
Da **TECTYL BODYSAFE -Spray-** ein schnelltrocknendes Produkt ist, kann es zum Orangenschaleneffekt kommen, wenn das Produkt auf einmal zu dick aufgetragen wird. Valvoline empfiehlt, eine Schicht pro Durchgang aufzutragen, 2 bis 3 Minuten zu warten und dann eine weitere Schicht zu sprühen. Dieser Vorgang ist fortzusetzen, bis die benötigte Filmdicke erlangt wird.
TECTYL BODYSAFE -Spray- NICHT GEFRIEREN LASSEN.

Entfernung:

TECTYL BODYSAFE -Spray- kann mit Reinigungsbenzin oder jedem ähnlichen Lösungsmittel auf Erdölbasis, heißen Laugen oder Dampf mit niedrigem Druck entfernt werden.

Lagerung:

TECTYL BODYSAFE -Spray- muss bei Temperaturen zwischen 10 und 35 ℃ gelage rt werden. Es wird empfohlen, die Dose vor der Verwendung gut zu schütteln. Zur Lagerung die Dose nach der Verwendung umdrehen und einige Sekunden lang sprühen, um die Düse zu reinigen. Der Behälter steht unter Druck. Vor entzündlichen Substanzen fernhalten und vor direktem Sonnenlicht und Temperaturen über 50 ℃ fernhalten.
Unter geeigneten Lagerbedingungen hat **TECTYL BODYSAFE -Spray-** eine Lagerfähigkeitsdauer von mindestens 3 Jahren.

Vorsicht:

Für das Aushärten und, damit sich keine brennbaren Flüssigkeiten bilden können, muss für ausreichende Lüftung gesorgt werden. DER TEILGEHÄRTETE FILM DARF KEINEN ZÜNDUNGSQUELLEN, WIE FACKELN, FLAMMEN, FUNKEN, ÜBERMÄSSIGER WÄRME ODER BRENNERN, AUSGESETZT WERDEN. Für weitere Informationen zur Handhabung und Ersten Hilfe siehe das Valvoline Materialsicherheitsdatenblatt.

Die hier enthaltenen Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Empfehlungen oder Vorschläge werden ohne jegliche Garantien bzw. Zusicherungen hinsichtlich der Ergebnisse gemacht. Wir empfehlen, dass Sie diese Empfehlungen und Vorschläge vor dem Einsatz in Ihrem eigenen Labor erproben. Unsere Verantwortlichkeit bezüglich Forderungen aufgrund von Garantieverletzungen, Fahrlässigkeit oder anderen Ursachen beschränkt sich auf den Kaufpreis des Materials. Keine Aussage in dieser Unterlage darf als Genehmigung zur Anwendung eines Patents im Besitz von Ashland verstanden werden.