

**MEMBRANSTOFFE TECHNISCHE DATEN /
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

	Einheit unit	Norm standard	Ist Wert values
Dicke / Thickness	mm	ISO 2286-3	0.42 ± 0.04
Flächegewicht / Surface density	g / m ²	ISO 2286-2	465
Berstfestigkeit / Bursting pressure	N / mm	ISO 13938-1	26
Medium Beständigkeit / Resistance to fluids		ISO 1817	
Quellung / Immersion	PENTANE 72St / 25°C	ΔM/W%-ΔDick/Thick. %	-0.1 / -0.1
Rücktrocknung / Drying	24St / 25°C + 3St / 100°C	«	-7.1 / -5
Quellung / Immersion	FAM B 72St / 25°C	ΔM/W%-ΔDick/Thick. %	+42.2 / + 54
Rücktrocknung / Drying	24St / 25°C + 3St / 100°C	«	-11 / -7.5
Quellung / Immersion	GASOIL 72St / 80°C	ΔM/W%-ΔDick/Thick. %	+9 / +7
Quellung : Immersion	IRM 903 72St / 100°C	ΔM/W%-ΔDick/Thick. %	+5.5 / +4
Glasübergangstemperatur / DSC	°C	ISO 11357-1	-23
Querdichtheit / Antiweaking	Ja/Yes - Nein,/No	MOL 8	Nein/No

**ELASTOMER Technische DATEN /
COMPOUND CHARACTERISTICS**

	Einheit unit	Norm standard	Ist Wert values
Elastomer / Elastomer	Bauart/Type	/	NBR / PVC
Farbe / Color	/	/	Rot/Red

**GEWEBE Technische DATEN /
FABRIC CHARACTERISTICS**

	Einheit unit	Norm standard	Ist Wert values
Material / Fiber	Bauart/Type	/	Polyamide 6.6
Fahdenzahl (Kette/Schuss) X Count (Warp/Weft)	Zahl/cm-Number/cm	NF EN 1049-2	18.5 X 18.5
Dicke / Thickness	mm	ISO 5084	≈ 0.19

Erstellt Datum /
Date of creation : 21/01/2005Änderung Datum /
Updating : 13/02/2013IAusgabe-Nr /
Index : 1Erstellt vom Labor /
Edited by the Laboratory :
A. DUMONT
Akzeptiert von Leiter Entw. Material /
Checked by the R&DM Manager :
J-L. BARRAU**Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessungen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblättern
beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Eine Gewähr lässt sich hiervon ableiten.**The values written above are averaged values from results of several samples.
All these values are given for information. No guaranty can follow from this document.. EIGENTUM DER FIRMA EFFBE FRANCE. ES DÜRFEN WEDER DUPLIKATE GEMACHT NOCH AN DRITTE WEITERVERMITTEL WERDEN OHNE
UNSERE AUSDRUCKLICHE ZUSTIMMUNG.**THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE.
THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.**