



TURMOWOODOIL 1



Ausgabedatum: 10.12.2008

TURMOWOODOIL 1 ist ein thermisch stabiles Syntheseöl mit ausgezeichneten Verschleißschutz-eigenschaften. **TURMOWOODOIL 1** bildet einen transparenten, gut haftenden, vor Verschleiß schützenden Schmierfilm.

Besondere Eigenschaften

- Sichere Schmierung im Temperatureinsatzbereich
- Förderfähig durch Fettpressen und automatische Schmiergeräte
- Gutes Haftvermögen
- Geringe Verdampfungsneigung
- Ausgezeichneter Korrosions- und Verschleißschutz
- Geringe Rückstands- und Nebelbildung bei hohen Temperaturen
- Vollständig mischbar mit Mineralölen
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Oxidationsbeständigkeit
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Frei von umweltbelastenden Schwermetallen

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	gelb, klar		
Dichte bei 20 °C	0,915	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	bis 250	°C	
Öltyp	synth. KW / Ester		
Viskosität kin. bei 40 °C	250	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100 °C	32	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	165		DIN ISO 2909
Pourpoint	-15	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 260	°C	DIN EN ISO 2592
Brechungsindex	1,4830		DIN 51423
Vierkugel-Apparat (VKA) Gut- / Schweißkraft	2000 / 2200	N	DIN 51350

Typischer Einsatzort

TURMOWOODOIL 1 eignet sich besonders zur Band- und Rollstabschmierung an Doppelbandpressen. Es besitzt die Freigabe der Fa. Dieffenbacher GmbH + Co. KG.

Verpackungseinheiten

20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass